

Les feutres Fiberfrax®Durafelt™ sont fabriqués selon un procédé de feutrage à la pointe de la technologie, et constituent la gamme la plus complète de feutres en fibres céramiques réfractaires.

Ils se découpent facilement avec un couteau, des ciseaux ou à l'emporte-pièce. Ces feutres très résistants, réalisés à partir d'un mélange de différentes fibres réfractaires et d'une faible quantité de liant organique, se caractérisent par un faible poids, une faible conductivité thermique et une résistance exceptionnelle à la manipulation. Les feutres Fiberfrax Durafelt sont disponibles dans une grande variété d'épaisseurs et pour des températures d'utilisation jusqu'à 1500°C.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les feutres Fiberfrax Durafelt possèdent des caractéristiques exceptionnelles :

- Stabilité à haute température (jusqu'à 1500°C)
- Faible conductivité thermique
- Faible poids
- Résilience élevée
- Flexibilité exceptionnelle
- Grande variété d'épaisseurs
- Facile à enrouler, former ou couper

Analyse chimique type (% de poids/fibre)

Durafelt	LD	HD	Z	1500
SiO ₂	48,0-54,0	50,0-58,0	52,0-56,0	33,0-37,0
Al ₂ O ₃	46,0-52,0	42,0-50,0	28,0-32,0	53,0-57,0
ZrO ₂			14,0-18,0	8,0-12,0
Alcalis	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25
Fe ₂ O ₃ + TiO ₂	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
Perte au feu	<10%	<10%	<10%	<10%

CARACTERISTIQUES TYPES DU PRODUIT

Propriétés physiques

Durafelt	LD	HD	Z	1500
Couleur	blanc	blanc/beige	blanc/beige	blanc/beige
Temp.de classification	1250°C	1250°C	1400°C	1500°C
Point de fusion	1800°C	1800°C	1740°C	1740°C
Densité kg/m ³	110-150	200-300	220-320	110-195
Résistance à la traction	>350kPa	>100kPa	>50kPa	>50kPa

Caractéristiques de conductivité thermique (W/mK)

Temp. Moy.	Durafelt			
	LD	HD	Z	1500
600°C	0,080	0,108		
800°C	0,115	0,143	0,150	
1000°C	0,160	0,192	0,212	0,208
1200°C			0,292	0,281
1400°C				0,384

Retrait linéaire permanent après 24 heures

1250°C	3,48%	3,95%		
1400°C			3,35%	
1500°C				3,75%

Propriétés physiques mesurées selon la norme ENV1094-7:1994

Applications types

- Joints haute température pour l'industrie
- Garnissage de lingotière
- Isolation de 2^{ème} rang pour poches de coulée
- Isolation de 2^{ème} rang dans le transport de métaux en fusion
- Joints de dilatation

Gamme standard

Fiberfrax Durafelt LD				
Epaisseur (mm)	3	6	9	12
Largeur	longueur de rouleau (m)			
610 mm	30	15	10	10
1220 mm	90	45	30	10

Fiberfrax Durafelt HD, Z, 1500							
Panneaux standards 1000mm x 1250mm							
Epaisseur (mm)	3*	6	9	12	18	25	30
Nombre de plaques par carton	32	16	10	8	5	4	3
Durafelt HD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Durafelt Z	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Durafelt 1500							✓

*Egalement disponible en rouleaux 1000mm x 12m et 1000mm x 25m

Autres épaisseurs et longueurs disponibles sur demande, sous réserve de quantités minimum

Stäubli Silvio Sàrl

Route du Stand 6 - 1189 Saubraz

Tél: +41(0)21 808 66 40 - Fax: +41(0)21 807 24 16

E-Mail: info@staubli-sarl.com - www.staubli-sarl.com