

Stäubli Silvio Sarl
Route du Stand 6
1189 Saubraz
Tél: +41(0)21 808 66 40
Fax: +41(0)21 807 24 16
E-mail: info@staubli-sarl.com
www.staubli-sarl.com

ISOLATION THERMIQUES MATERIAUX D'ISOLATION PROTECTION THERMIQUE

TISSU CÉRAMIQUE

DÉFINITION

Les tissus sont constitués par un entrecroisement de fils longitudinaux (chaîne) et de fils transversaux (trame).

PRINCIPALES APPLICATIONS

- Isolation thermique par recouvrements.
- Protection des projections divers (rideaux, couvertures...).

RENFORT VERRE

Code	Largeur (mm) $\pm 10\%$	Longueur (m)	Épaisseur (mm) $\pm 10\%$	Poids* (g/m ²)
K-CL-G 2	1000	30	2	1000
K-CL-G 3	1000	30	3	1400

* Les poids au mètre carré sont donnés à titre indicatif.

			RÉSISTANCE	
Code	Chaîne Fils/10 cm	Trame Fils/10 cm	Chaîne (Kg/5 cm)	Trame (Kg/5 cm)
K-CL-G 2	58	30	35	18
K-CL-G 3	43	24	35	20